

**MASCARINI S.R.L. - Dichiarazione di Prestazione (DoP) N°10 - MAS.CPR 305/2011 All. III**

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Pietrischetto 5-8**
- Uso o usi del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante:  
**UNI EN 12620:2008 (Aggregati per calcestruzzo), UNI EN 13043:2004 (Aggregati per miscele bituminose),**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**Mascarini S.r.l., Via Gramsci, 14 - 25011 Calcinato (BS); Contatti: Tel. 030-963226, Email: info@mascarini.com;**
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema di attestazione 2+**
- L'organismo notificato ICMQ Spa n.1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica n° 1305 - CPR 0589, fondandosi sui seguenti elementi:
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
  - sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica
- Prestazioni dichiarate:

REQUISITI ESSENZIALI		SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA			
Percentuali di passante al setacci di dimensioni intermedie indicati nella curva tipica	Sigla identificativa della prova / Unità di misura	UNI EN 12620:2008	UNI EN 13043:2004		
		PRESTAZIONE			
<b>REQUISITI GEOMETRICI</b>					
Granulometria	AG	GROSSO	GROSSO		
Dimensione	d/D (mm)	4/8	4/8		
Categoria	cat.	Gc85/20	Gc90/10	Gnr	
Indice di forma dei granuli / particelle	SI	SI nr	SI nr		
Coefficiente di appiattimento	FI	FI5	FI10		
Particelle schiacciate / superfici frantumate	C - (%)		C 100/0		
Massa volumica dei granuli	Pssa / Pdry (Mg/mc)	2,665	2,642		
Assorbimento	WA (%)	0,88	WA24 1		
<b>PULIZIA</b>					
Contenuto fini (polveri)	f	f 1,5	f 2		
Qualità dei fini (equivalente in sabbia)	SE	NPD	NPD		
Qualità dei fini (blu di metilene)	MB	NPD	MBf nr		
Affinità ai leganti bituminosi	6h 24h		96-86		
Contenuto di conchiglie	Cc	SC nr			
<b>REQUISITI FISICI</b>					
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	LA	LA20	LA20		
Resistenza alla frammentazione per urto	SZ	SZ nr	SZ nr		
Resistenza alla usura superficiale	Mde	Mde15	Mde15		
Resistenza alla levigabilità	VL - PSV	VL50	PSV50		
Resistenza alla abrasione superficiale	AAV	AAV10	AAV10		
Resistenza alla abrasione pneumatica	An	An nr	An nr		
Resistenza allo shock termico	ShK.Term.		1,02		
<b>COMPOSIZIONE / CONTENUTO</b>					
Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati	R <sub>ur</sub> , R <sub>c</sub> , R <sub>cug</sub> , R <sub>b</sub> , R <sub>br</sub> , R <sub>br</sub> , FL, X				
Cloruri	Cl-	< 0,001			
Solfati solubili in acido	SO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	AS0,2			
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SO <sub>4</sub> ric				
Zolfo totale	S	0,02			
Componenti che alterano la velocità di presa ed indurimento del calcestruzzo, nelle malte, nelle miscele con leganti idraulici	sost.umica acido fulvico resis.comp. impur.organ	NPD NPD NPD NPD			
Contenuto in carbonato	CO <sub>3</sub> <sup>-</sup>				
<b>DURABILITÀ ALLA REAZIONE ALCALI SILICE</b>					
Reattività alcali silice	ASR (%)	0,028			
Prova di confronto con cls a caratter. note	Comparativa				
<b>DURABILITÀ AI CICLI DI GELO E DISGELO</b>					
Resistenza al gelo / disgelo		F nr	F nr		
Solfato di Magnesio	MgSO <sub>4</sub>	MS nr	MS nr		
<b>STABILITÀ DI VOLUME</b>					
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento		NPD	NPD		
Costituenti che alterano la stabilità di volume della scoria di acciaieria o di alto forno	disint. silicato dicalcico	NPD	NPD		
	disint del ferro	NPD	NPD		
<b>SOSTANZE PERICOLOSE</b>					
Emissione di radioattività	U	NEI LIMITI DI LEGGE	NEI LIMITI DI LEGGE		
Rilascio di metalli pesanti	Cr-Pb-Cd-Hg-As	NEI LIMITI DI LEGGE	NEI LIMITI DI LEGGE		
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	IPA	NEI LIMITI DI LEGGE	NEI LIMITI DI LEGGE		
Rilascio di carbonio poliaromatico	C pol		NEI LIMITI DI LEGGE		
Rilascio di altre sostanze pericolose	X	NEI LIMITI DI LEGGE	NEI LIMITI DI LEGGE		
Conoscenza delle materie prime	Aggregato di origine alluvionale formato in prevalenza da rocce di natura dolomitica, calcarea e quarzose. Litotipi prevalenti dolomitici, calcarei, terrigeni (arenarie e peliti) e granitici; litotipi subordinati selci, calcari selciferi, magmatici effusivi e metamorfici scistos.				
<b>DURABILITÀ AGI AGENTI ATMOSFERICI</b>					
Sonnenbrand del basalto	Sonn. Bas			SB nr	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante:

**FABIO MASCARINI**

(NOME E COGNOME)

Calcinato (BS) 31/07/2013

(Luogo e data)



(Firma)

Data ultimo controllo: 04/10/2018